FICHA TÉCNICA

Angelus

Identificación del producto:
Tablero de MDF melaminado, con una cara acabado Angelus y contracara acabado SOFT.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA		RESULTADO		NORMATIVA
Resistencia a productos químicos	**Valoración**	16 h. Acetona y butil etil acetato: 1 Resto: 0	10´´ Acetona y butil etil acetato	**DIN 68 861-1:81**
	Clase	1B		
Resistencia superficial a los líquidos fríos - 1 hora (valoración)		5		**UNE EN 12720:09**
Corte cruzado (clasificación)		0		**UNE EN ISO 2409:07**
Resistencia al rajado (grado)		5		**UNE EN 14323:04**
Arranque de la superficie (N/mm^2)		1,5 (0,1)[1)]		**AIDIMA**
Ciclos de calor frío (Valoración tras 40 ciclos)		Sin grietas o defectos superficiales		**UNE EN 14323:04**
Resistencia a la luz	**Grado escala de azules**	8		**UNE EN 12722:09**
	Grado escala de grises	5		
Resistencia al calor seco 100ºC (Valoración)		5		**UNE EN 12722:09**
Resistencia al calor húmedo 85ºC (Valoración)		5		**UNE EN 12721:09**
Resistencia a quemaduras por cigarrillo (Grado)		1		**UNE EN 14323:04**
Resistencia al rayado (N)		6,0		**UNE EN 14323:04**
Resistencia al vapor de agua (Grado)		4		**UNE EN 14323:04**
Resistencia al impacto (Altura de caida de bola sin agrietamiento en centímetros)		140		**UNE EN 14323:04**
Tolerancia dimensional		± 0,5 mm		**TAFISUB**
Tolerancia albeo		1 mm / 1m		**TAFISUB**
Grado de brillo		91±5GU		**TAFISUB**

1) Se indica el valor medio y la desviación estándar entre paréntesis